



# LA TANNERIE



**FOULON A SCIURE**  
**POUR DES PEAUX TOUJOURS**  
**PLUS BELLES**

**220 LITRES 21 Tr/mn**

**REF: FOU**



**STYL'FIXE**  
**POUR LE MONTAGE**  
**DES TETES**  
**REF: FIX**

**TUBE CARRE 45mm**



**BERCEAU**  
**DE MONTAGE**  
**REF: TME**

REF	DESIGNATION	PRIX
FOU	Foulon a sciure - capacité 220 litres, 21 tours minute , 220V	2080.00€
FIX	Styl fixe en tube carré très robuste	274.00€
TME	Berceau de montage	274.00€




# LA TANNERIE



## ECHARNEUSE PROFESSIONNELLE



ESA3



ESA1

REF	Echarneuse professionnelle destinée tout particulièrement aux Taxidermistes. Adaptée aux peaux épaisses grâce a sa lame et sa puissance ; Moteur 220V	PRIX
ESA 1	Modèle de base sans table et sans moteur	1750.00
ESA 2	Modèle avec moteur sans table (à fixer sur une table)	2080.00
ESA 3	Modèle complet avec moteur et table . Echarneuse prête à fonctionner	2310.00
LMR 2	Lame de rechange, fil 6mm \	197.00



# LA TANNERIE



## PRODUITS DE TANNAGE CREMOTAN SX

### MODE D'EMPLOI: Sur peau fraîche

1- Après le dépouillage, dérougir la peau dans l'eau froide pendant 1 à 2 heures selon la taille, puis la laver soigneusement avec de l'eau tiède (25°) additionnée de 20 gr/L de STYL'TREMPE (REF: STE), rincer et égoutter.

2- Préparer le bain de pikelage; **STYL'PIK: 130Gr PAR LITRE D'EAU FROIDE** (REF: SPK)

Le bain de pikelage a pour but essentiel de préserver la peau des attaques bactériennes qui sont la cause des peaux qui "chauffent" et dont les poils ne tiennent pas. Après un pikelage une peau peut se conserver indéfiniment séchée ou congelée et sans être tannée. De plus, le pikelage STYL'PIK facilite l'écharnage par la tenue qu'il procure à la peau.

3- Tremper la peau dans le bain de pikelage pendant 24 à 48 heures selon la taille, rincer et égoutter, puis écharner.

4- Préparer le bain de tannage: **CREMOTAN SX: 100Gr PAR LITRE D'EAU FROIDE** (REF: CSX)

Le tannage a pour but essentiel de donner du prêtant à la peau et de pouvoir l'assouplir en la nourrissant avec le **STYL'OIL**(REF: SOL)

5- Agiter correctement le mélange pour une meilleure dilution du CREMOTAN SX

Tremper les peaux pendant 24 à 72 heures selon l'épaisseur du cuir en les agitant de temps en temps pour faire circuler le tannant.

6- Retirer les peaux du bain de tannage, les égoutter, les relaver (toujours avec le STYL'TREMPE (REF: STE))

les rincer et les égoutter. Après cette opération, nous vous conseillons si vous désirez des peaux sans retrait au séchage d'y appliquer une couche de STYL'OIL au pinceau côté chair puis de la plier chair contre chair dans l'attente du montage ou la mise au congélateur pour un montage ultérieur.

### Sur peaux sèches

Idem que pour les peaux fraîches mais les reverdir préalablement pendant 1 à 3 jours dans un bain selon la formule suivante:

EAU PAS TROP FROIDE / STYL'TREMPE: (STE) 20 gr/L/ ACIDE ACETIQUE (ACET): 2 gr/L

CREMOTAN SX REF: CSX1	LES 5 Kg. 46.00€	STYL'PICK, PIKELAGE REF: SPK1	LES 5 Kg. 32.00€
CREMOTAN SX REF: CSX2	LES 25 Kg. 170.00€	STYL'PICK, PIKELAGE REF: SPK2	LES 25 Kg. 105.00€

## PRODUITS CHIMIQUES DIVERS

ACG1	ANTICRYPTOGAMIQUE POUR BAIN DE TANNAGE (évite les moisissures)	LE LITRE	19.90
ACET	ACIDE ACETIQUE	LE LITRE	8.80
STE1	PRODUIT DE LAVAGE DES PEAUX	LE LITRE	15.00
STE2	PRODUIT DE LAVAGE DES PEAUX	LES 5 LITRES	58.00
FRL	FORMOL	LES 5 LITRES	45.00
STN1	PRODUIT DEGRAISSANT POUR TOUTES LES PEAUX	LE KILO	19.90
STN2	PRODUIT DEGRAISSANT POUR TOUTES LES PEAUX	LES 5 KILOS	65.00
APE1	ALUN DE POTASSE	LES 5 KILOS	34.50
APE2	ALUN DE POTASSE	LES 25 KILOS	137.00
STT	PAPIER TEST PH POUR LES BAINS DE TANNAGE	LES 50 FEUILLES	21.80
SEM1	SEL DE MER	LES 10 KILOS	19.80
SEM2	SEL DE MER	LES 25 KILOS	48.40
SOL1	HUILE DE NOURITURE	LE LITRE	21.80
SOL2	HUILE DE NOURITURE	LES 5 LITRES	80.00
SVS	POUR LA CONSERVATION DES BOIS DE VELOURS	LES 5 LITRES	59.50
AFE1	ACIDE FORMIQUE	LE LITRE	15.00
AFE2	ACIDE FORMIQUE	LES 5 LITRES	55.90
SME	INDISPENSABLE POUR DEGRAISSER LES MASSACRES	LES 5 KILOS	32.90
SWE	POUR BLANCHIR LES MASSACRES	LES 5 KILOS	37.95
BRX	BORAX	LES 5 KILOS	37.30